

Soudage avec fils massifs ou fourrés



Epaisseur de la tôle (mm) e	Distance de séparation des pièces (mm) ds	Talon (mm) T	Poids de métal déposé (g/m)
4	2	1.5	26
6	2	1.5	90
10	2	2	310
12	2	2	490
16	3	2	950
20	3	2	1520