

Soudage en bord à bord avec chanfrein



Epaisseur de la tôle	Nombre de passes np	Angle du chanfrein	Diamètre des électrodes (mm)	Intensité (A)	Nombre d'électrodes au mètre
6	2	80°	3.15	100	3.3
			4	160	5
8	3	70°	3.15	100	3.3
			4	170	4
			4	160	6
10	3	70°	3.15	100	3.3
			4	170	6
			4	160	8
12	5	60°	3.15	105	3.3
			4	170	18